

Texilac Mono AF Bianco (weiß) extra Code 167691 – NEU

ersetzt Texilac Mono AF Bianco extra Code 167685

- Kaltfixierende wasserbasierende Siebdruckfarbe
- Hochdeckend auch auf dunklen Bedruckstoffen
- Formaldehyd- und schwermetallfrei

Bedruckstoffe:	Baumwolle und Mischgewebe, weiß und farbig
Fäden/cm:	max. 43
Emulsionen:	Zero In Universal, Zero In Blue, andere wasserfeste Kopierschichten
Trocknung:	mind. 72 Stunden
Verdicker:	max. 1 % Texilac Verdicker (Addensante) 346 new
Verdünner:	nicht erforderlich, falls erforderlich mit max. 3-5 % Wasser
Verzögerer:	5 % Texilac Verzögerer (Code 167380) oder Texilac Verzögerer Gel (Code 167381)
Weichmacher:	3 % Ecotex Ammorbidente MN
Fixierer:	Falls erforderlich 2 % Ecotex Fix 50, auf jeden Fall bei Polyesterstoffen ab ca. 80 % Polyesteranteil
Einfärbung:	5 % Ecotex P Pigment oder Texilac Colorante
Reinigung:	mit Wasser sofort nach dem Druck
Lagerung:	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen bei Temperaturen zwischen 18 und 24 ° C lagern
Verfügbarkeit:	1 und 5 kg , 25 kg

Sicherheitsdatenblatt: auf Anfrage

Hinweis:

Druckfertige Farbe

Die vollständige Aushärtung erfolgt erst nach 72 Stunden. Die mögliche Zugabe von Ecotex Fix 50 verbessert die Waschbeständigkeit auf bis zu 60 ° C in Haushaltswaschmaschinen oder gewährt eine bessere Haftung auf schwierigen Bedruckstoffen (Polyester). Die Trocknung im Ofen bei 80-100 °C verbessert die allgemeine Haltbarkeit der Farbe.